

# โปรดปอร์ต อีพีดีเอ็ม

## พื้นยางสังเคราะห์อีพีดีเอ็ม

### คุณลักษณะของสินค้า

โปรดปอร์ต อีพีดีเอ็ม เป็นสารโพลีурีเทน ส่วนผสมเดี่ยวนำมาผสมกับยางสังเคราะห์ อีพีดีเอ็ม ซึ่งมีความยืดหยุ่นตัวสูงทนทานต่อแรงกระแทก ได้ทันทานต่อสารเคมี ทนต่อการใช้งานและมีความปลดกลั้งสูง โดยทั่วไปจะเคลือบหนา 10 มม. ขึ้นไปและมีหลายสีให้เลือก

### ลักษณะการใช้งาน

ความคุณสมบัติที่ให้ความยืดหยุ่นตัวสูงและแข็งแกร่งทนทาน โปรดปอร์ต อีพีดีเอ็ม จึงเหมาะสมกับพื้นสนามกีฬาที่ต้องการใช้งานที่ปลดกลั้งและทนต่อแรงกระแทก ได้ดีในหลากหลายกีฬา เช่น พื้นสนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน สนามกีฬาในร่ม พื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียน หรือโรงพยาบาล เป็นต้น

### คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่นตัวสูง แข็งแกร่งทนทาน เหมาะกับพื้นสนามกีฬาทุกประเภท
- ทนทานต่อแรงกระแทก และมีความปลดกลั้งสูง
- ง่ายต่อการติดตั้ง

### ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือ	: เหล็กจาก และเกรรี่ยงเหล็ก
วัสดุผสม	: คุนหรือผสมเนื้อสีล้วนๆ แล้วเจ็บน้ำ ยางสังเคราะห์ ลงไปผสมโดยใช้เครื่องผสมพิเศษภายในให้เข้ากัน แล้วเทสีลงพื้นทันที
อายุการใช้งานหลังผสม	: 30 นาที
พิโนนอร์/คลีนเนอร์	: พิโนนอร์ โปรดบิลด์

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีต ที่ลีบหายจากสารเคมี สิ่งสกปรกอื่น ๆ จำเป็นต้องกำจัดออก เพราะการเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานสีพื้น โดยอาจใช้เครื่องขัดแบบไร์ผู้ สำหรับการเกะจีดตัวที่ดี (Shot Blast) หรือการใช้เครื่องขัดในเพชร (Diamond Grinding) เพื่อให้ได้ระดับความหยาบของพื้นผิวที่เหมาะสม และมีการเกะจีดที่ดีกับพื้นคอนกรีตและสารรองพื้น

### ข้อมูลทางเทคนิค

สี	: ตามตัวอย่างแสดง
ความยืดตัว	: $100 \pm 50\%$
ความแข็ง	: $24 \text{ N/mm}^2$
ความทานทานตัวที่ calamity	: ดีเยี่ยม
ความทานทานต่อสารเคมี	: ดีเยี่ยม
อัตราส่วนผสม	: เรชิน2-3 ต่อ ยางสังเคราะห์ 10 ส่วน

### อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ควรปิดฝ่าส่วนที่เป็นน้ำยาให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิได้สูงถึง 40 สามารถเก็บไว้นาน 6 เดือน และเก็บในพื้นจากแสงแดด

### ความปลอดภัยในการใช้งาน

ในภาวะปกติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทำงาน แต่หากส่วนที่เป็นน้ำยาเข้าตาหรือผิวนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดที่ลະมาก ๆ หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

### ขนาดบรรจุ

30 กก./ชุด  
(เม็ดยาง 25 กก. / น้ำยา 5 กก.)

### ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โปรด-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด  
159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853  
Email : info@probuiltthai.com, sportflooring@probuiltthai.com  
Homepage : www.probuildthai.com

# BUILD